

**ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO  
collezione “NUOVA PIASENTINA”**

**Nuova Piasentina: CLASSIC - EXTRA**

Materiali completamente vetrificati appartenenti al Gruppo Bla  
Requisiti previsti dalla Norma EN ISO 14411 All. G - UGL

SUPERFICI: SEMILUCIDATA – BOCCIARDATA - SPAZZOLATA  
FORMATI: 60X60 – 60X30

**Caratteristiche tecniche:**

<b>CARATTERISTICA TECNICA</b>	<b>NORME O METODO DI MISURA</b>	<b>VALORE GRANITIFIANDRE</b> Valore medio di produzione
ASSORBIMENTO D'ACQUA	ISO 10545.3	0,02 ÷ 0,06 %
DIMENSIONI (SQUADRATO)	ISO 10545.2	± 0,1% Lunghezza e larghezza ± 2 % Spessore ± 0,1% Rettilinearità spigoli ± 0,1% Ortogonalità ± 0,2% Planarità
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	ISO 10545.4	45 N/mm <sup>2</sup>
SFORZO (s)		2500 N
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA	ISO 10545.6	139 mm <sup>3</sup>
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE	ISO 10545.8	7 MK <sup>-1</sup>
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	ISO 10545.9	Resistenti
RESISTENZA AL GELO	ISO 10545.12	Non gelivi
RESISTENZA CHIMICA Prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscina (ad eccezione dell'acido Fluoridrico e suoi derivati e composti)	ISO 10545.13	Non attaccati (Classe UA)
RESISTENZA ALLE MACCHIE	ISO 10545.14	Resistenti