

VOCE DI CAPITOLATO di collezione: PIETRA DI BASALTO ACTIVE

• Italiano Pag. 1 • [English Pag. 2](#)

Fornitura di gres porcellanato Fiandre Architectural Surfaces.

1. Caratteristiche merceologiche e di processo

Trattato con biossido di titanio Ag-decorato, applicato ad alta temperatura, ACTIVE SURFACES® esercita un'azione protettiva anche in presenza di luci LED, con efficienza antivirale e antibatterica, anche contro batteri resistenti agli antibiotici (MRSA), in qualsiasi condizione di luce e al buio.

2. Conformità alle norme

Proprietà fotocatalitiche comprovate secondo le seguenti norme ISO:

- ISO 10678 (Materiali Ceramici Fotocatalitici)
- ISO 27447 (Attività antibatterica da processo fotocatalitico)
- ISO 22196 (Attività antibatterica al buio)
- ISO 18061 (Determinazione dell'attività antivirale dei materiali fotocatalitici semiconduttori)
- ISO 21702 (Misurazione dell'attività antivirale al buio)
- ISO 27448 (Self-cleaning – degradazione acido oleico)
- UNI 11484 (Abbattimento di NO)

Rapporti di prova presenti sul sito: www.active-surfaces.it

3. Descrizione commerciale di prodotto

| | |
|--------------------|---|
| Azienda | Fiandre Architectural Surfaces |
| Collezione | PIETRA DI BASALTO ACTIVE |
| Prodotto | Basalto Beige - Basalto Bianco - Basalto Grigio - Basalto Moro - Basalto Nero |
| Finitura | Active |
| Formato cm | 300x100 - 100x100 |
| Spessore mm | 6 |

| Dimensione Nominale in mm | Dimensione di Fabbricazione in mm |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 3000x1000 - 1000x1000 | 3002x1000 - 1000x1000 |

4. Caratteristiche tecniche

| Proprietà Chimico Fisiche | Norme | Valore prescritto dalle norme | Valori Medi di Produzione |
|--|--------------|--|--|
| Assorbimento d'acqua | ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% |
| Lunghezza e larghezza | ISO 10545-2 | ± 0,6% | ± 0,1% |
| Spessore | | ± 5% | ± 5,0% |
| Rettilinearità degli spigoli | | ± 0,5% | ± 0,1% |
| Ortogonalità | | ± 0,5% | ± 0,1% |
| Planarità | | ± 0,5% | ± 0,2% |
| Modulo di rottura (R) | ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm ² | 49 N/mm ² |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare | ISO 10545-8 | Metodo di prova disponibile | 6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ |
| Resistenza agli sbalzi termici | ISO 10545-9 | Metodo di prova disponibile | Resistente |
| Resistenza al gelo | ISO 10545-12 | Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili | Conforme |
| Resistenza all'attacco chimico* - prodotti chimici per uso domestico/additivi per piscina - Acidi e alcali a bassa concentrazione - Acidi e alcali ad alta concentrazione | ISO 10545-13 | - Min. Classe B - Il produttore deve dichiarare la classificazione - Metodo di prova disponibile | A LA HA |
| Resistenza alle macchie | ISO 10545-14 | Metodo di prova disponibile 1<X≤5 | Classe 5 |
| Resistenza dei colori alla luce | DIN 51094 | Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore | Campioni inalterati in brillantezza e colore |

(*) ad eccezione acido fluoridrico (HF) suoi derivati e composti.

Data: 05/09/2022

SPECIFICATIONS of collection: PIETRA DI BASALTO ACTIVE

[English version](#)

Supply of Fiandre Architectural Surfaces porcelain stoneware.

1. Product and process features

Treated with Ag-decorated titanium dioxide ACTIVE SURFACES®, applied at high temperature, which is also activated with LED lights and with antiviral and antibacterial efficiency, even against antibiotic-resistant bacteria (MRSA), under any lighting condition and in the dark.

2. Compliance with Standards

Product properties proven according to the following ISO standards

ISO 10678 (Fine ceramics photocatalytic)

ISO 27447 (Antibacterial activity photocatalytic materials process)

ISO 22196 (Antibacterial activity dark)

ISO 18061 (Determination of antiviral activity of semiconducting photocatalytic materials)

ISO 21702 (Measurement of antiviral activity in the dark)

ISO 27448 (Self-cleaning - oleic acid degradation)

UNI 11484 (NO nitrogen oxide Abatement)

Test reports on the website: www.active-surfaces.com

3. Commercial Description of the Product

| | |
|------------------------|---|
| Company | Fiandre Architectural Surfaces |
| Collection | PIETRA DI BASALTO ACTIVE |
| Product | Basalto Beige - Basalto Bianco - Basalto Grigio - Basalto Moro - Basalto Nero |
| Finish | Active |
| Size in inch | 120x40 - 40x40 |
| Size in cm | 300x100 - 100x100 |
| Thickness in mm | 6 |

| Nominal size in mm | Working size in mm |
|-----------------------|-----------------------|
| 3000x1000 - 1000x1000 | 3002x1000 - 1000x1000 |

4. Technical features

| Chemical Physical | Norms | Required Standards | Average Values of Production |
|--|--------------|---|---------------------------------------|
| Water absorption | ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% |
| Length and Width | ISO 10545-2 | ± 0,6% | ± 0,1% |
| Thickness | | ± 5% | ± 5,0% |
| Linearity | | ± 0,5% | ± 0,1% |
| Rectangularity | | ± 0,5% | ± 0,1% |
| Surface Flatness | | ± 0,5% | ± 0,2% |
| Modulus of rupture (R) | | ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm ² |
| Thermal expansion coefficient | ISO 10545-8 | Test method available | 6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ |
| Thermal shock resistance | ISO 10545-9 | Test method available | Resistant |
| Frost resistance | ISO 10545-12 | No sample must show significant breakages or alterations | Compliant |
| Chemical resistance* - chemical products for household use/additives for swimming pools - Low concentration acids and alkalis - Highly concentrated acids and alkalis | ISO 10545-13 | - Min. Class B - The manufacturer must declare the classification - Test method available | A LA HA |
| Stain resistance | ISO 10545-14 | Test method available 1<X≤5 | Class 5 |
| Color resistance to light | DIN 51094 | No sample should show significant color variations | No change in brightness or color |

(*) With the exception of HYDROFLUORIC acid (HF) or its derivatives and compounds.

Date: 05/09/2022